

SZKŁO WODNE R-145

PRODUKT

Szkło wodne sodowe.

ZASTOSOWANIE

Do klejenia papieru i tektury, do zabezpieczania urządzeń piorących przed korozją oraz jako dodatek betonów.

WŁAŚCIWOŚCI

- o Elastyczna i trwała
- o Biała
- o Spoinę można malować farbami dyspersyjnymi.

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Barwa	brak
2.	Postać	1,3-1,57 g/cm ³
3.	pH	11,5-13
4.	Temperatura wrzenia	110°C

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Jako dodatek do betonu stosuje się szkło wodne w stężeniu od 3 do 5 % objętościowych w stosunku do cementu.

MAGAZYNOWANIE

W oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach.

OPAKOWANIE

0,5l; 1l; 5l; 10l; 200l; 1000l.